



Productsheet PU-Lak Topcoat (waterbasis)

Product beschrijving

PU-Lak Topcoat is een water gedragen lak die uw meubels beschermt tegen dagelijks vuil, krassen en slijtage. Het is een één component product waardoor mengen met verharder niet nodig is en het product dus direct gebruiksklaar is.

Product eigenschappen

PU-Lak Topcoat is gemaakt voor een hoge kwaliteit afwerking van uw meubel. Ze geeft na behandeling een afwerking die zeer goed bestand is tegen water, vuil en slijtage.

Verwerkingsadvies (kwast)

1. Zorg dat het oppervlak schoon en stofvrij is (Schuur met korrel 120 - 180 bij blank hout)
2. Breng de PU-Lak Topcoat aan met een kwast. Breng het dwars op de nerf aan en egaliseer in de richting van de nerf
3. Laat het 1-2 uur drogen en schuur voorzichtig (bij voorkeur met scotch brite)
4. Breng een tweede laag aan (zoals stap 2)
5. Laat het 4 uur drogen

Verwerkingsadvies (spuitpistool)

1. Zorg dat het oppervlak schoon en stofvrij is. (Schuur met korrel 120 - 180 bij blank hout)
2. Breng de PU-Lak Topcoat aan met een spuitpistool. (nozzle: 1.3 –1.5) (werkdruk: 2.5 – 3.0 bar)

3. Laat het 1-2 uur drogen en schuur voorzichtig (bij voorkeur met scotch brite)
4. Breng een tweede laag aan (zoals stap 2)
5. Laat het 4 uur drogen

Technische gegevens

Basis : Poly Urethaan
Verbruik : Kwast 10 - 12 m² / Liter
Spuitpistool: 8 - 10 m² / Liter
Lagen : Voor de beste bescherming, altijd 2 lagen aanbrengen
Verdunner : (warm) water
Glansgraad : Mat / Zijdeglans / Glans
Houdbaarheid : minimaal 1 jaar in gesloten
Verpakking, vorstvrij bewaren.

Algemeen

- Alléén met roestvrijstalen apparatuur verwerken
- Droogtijden zijn gebaseerd op een kamertemperatuur van 20°C en een luchtvochtigheid van 65%. Als de luchtvochtigheid hoger is dan 80% zal de droogtijd toenemen.
- De PU-Lak Topcoat wordt als gebruiksklaar product aangeleverd en dient derhalve niet te worden verdund.
- Voor gebruik goed roeren
- De PU-Lak Topcoat dient vorstvrij bewaard te worden.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl