

Woodfix / Woodprotector / Teakfix

Algemeen

Het aanbrengen van Woodfix / Woodprotector / Teakfix zorgt voor een bijna kleurloze afsluiting op uw meubelstuk. Wanneer u dezelfde kleur wilt behouden maar toch een beschermlaag wenst, dan is Woodfix de ideale oplossing.

Gebruiksaanwijzing

Kijk eerst uw meubelstuk na op eventueel kleine scheurtjes of gaatjes. Deze kunt u het beste schuren en stoppen met [vloeibaar hout](#). Breng eerst een dun laagje Woodfix / Woodprotector aan met een kwast en veeg het overtollige direct weg met een doek. Laat deze laag ongeveer 4 tot 5 uur drogen en schuur het meubelstuk dan weer licht op. Na het afstoffen kunt u de tweede laag aanbrengen en eventueel ook een derde laag.

Onderhoud

Eens per jaar het hout goed schoonborstelen en licht opschuren, waarna er een nieuwe laag aangebracht kan worden.

Vorbereiding

Goed roeren voor gebruik! Minimaal 2 a 3 lagen aanbrengen. Na iedere laag het oppervlak opschuren met korrel 240 en daarna opnieuw behandelen. De lak wordt onverdund met kwast of rol aangebracht. Droging bij 20°C, stofdroog na 45 minuten, schuurbaar na 6 uur, stapelbaar na 12 uur.

Gereedschap reinigbaar met water. Vorstvrij bewaren en vervoeren..

Waarschuwing:

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bevat

α -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl- ω -hydroxypoly(oxyethyleen), α -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl- ω -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VOC (EC) 106 g/l (VOC-max. = 130 g/l (2010 A/e))

Geen / zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl