



Productsheet Wasolie

Algemeen

Voor een optimaal resultaat brengt u als eerste de Wasolie in een kleur (de zogenaamde kleurlaag) aan voor de gewenste kleur en uitstraling. Deze kleurlaag dient daarna afgewerkt te worden met Wasolie Naturel, Naturel Mat of de Naturel + KZ. Deze afwerklaag (of slijtlaag) geeft de kleurlaag extra bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals vocht en vuil en zorgt ervoor dat de olielaag eenvoudig te onderhouden is.

Vorbereiding

Het hele meubelstuk of vloer goed opschuren en vul eventuele noesten of gaten op met woodpasta. Na het drogen van de woodpasta of houtplamuur de noesten nog een keer apart opschuren. Voor het aanbrengen de Wasolie goed doorroeren. Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook mogen er geen resten van oude lak of olielagen aanwezig zijn. De olie moet opgenomen kunnen worden in het hout. De verwerkingstemperatuur mag niet lager dan 15 graden zijn.

Verwerking

Wasolie is na goed roeren direct klaar voor gebruik en hoeft niet verdund te worden. De afwerking bestaat altijd uit twee tot drie lagen. Gebruikt u een Wasolie op kleur, dan brengt u eerst de kleurlaag aan met een kwast of roller. Na maximaal 5 minuten verwijdert u de overtollige olie van de kleurlaag totdat het oppervlak van het hout "handdroog" aanvoelt. Na een droogtijd van 24 uur kunt u de 2^e laag en eventueel een 3^e laag aanbrengen. Deze 2^e laag bestaat uit met Wasolie Naturel, Naturel Mat of Wasolie + KZ. Gebruikt u alleen Wasolie Naturel of Naturel Mat, breng hiervan dan twee lagen aan. De eerste laag dun aanbrengen en gelijk overtollige olie verwijderen met een niet-pluizende doek. Een 3^e laag kan eventueel met een doek worden aangebracht. Het aanbrengen kan gedaan worden met

een vloerborstel, stevige kwast of machinaal met een boenmachine. Droogtijd is ongeveer 24 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ventilatie. Houd daarom tussen de lagen een droogtijd van 24 uur aan. Tussentijds opschuren is niet nodig,

Uithardingstijd

Nadat de tweede laag (en eventueel een 3^e laag) aangebracht is, kunt u na ongeveer 24 uur het meubelstuk gebruiken of over de vloer lopen. Hoewel de Wasolie dan al wel stofdroog is, duurt het uitharden nog zeker drie weken. In deze periode is uw meubelstuk of vloer nog enigszins kwetsbaar voor vocht en bijtende stoffen. Daarom raden wij aan om in deze periode het meubelstuk of de vloer alleen schoon te maken met een droge doek.

Tip:

- Maak eerst een proefplankje.
- Wasolie is oplosbaar met terpentine.

Waarschuwing:

Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. VOC (EC) <500 g/l (VOC-max. = 500 g/l (2010 A/i)) EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

WAARSCHUWING ZELFONTBRANDING In olie gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de open lucht laten drogen i.v.m. brandgevaar.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl