

Productsheet Douglasbeits (watergedragen)

Algemeen

Meubelproducten.nl Douglas Beits is een duurzaam en hoogwaardig beschermingsmiddel speciaal geschikt voor douglas- en larikshout. Douglas Beits beschermt uw hout tegen de weersinvloeden waardoor het hout lang zijn natuurlijke uitstraling behoudt. Douglas Beits is watergedragen en opgebouwd uit plantaardige componenten. Dankzij de unieke samenstelling bouwt Douglas Beits van binnen uit laagdikte op. Deze vochtregulerende laag blijft flexibel zodat deze zelfs in belastende weersomstandigheden niet bladdert of scheurt en de kleur behoudt.

Toepasbaar op: Houten tuinhuizen, overkappingen, schuttingen en ander buitenhout.

Vorbereiding:

- Laat Douglas Beits op kamer temperatuur komen.
- Douglas Beits goed oproeren vanaf de bodem.
- Gebruik een platte kwast of roller geschikt voor watergedragen verf.
- Verwerken tussen de 9°C en 25°C.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Verwerking op onbehandeld hout:

1. Vergrijsd hout eerst ontgrijzen met Meubelproducten.nl Turbogel.
2. Het hout altijd reinigen en ontvetten vóór behandeling met Douglas Beits.
3. Gebruik hiervoor Fluxaf Pro-Clean of Fluxaf Powerclean. U hoeft alleen te schuren indien een glad resultaat gewenst is.

Meubelproducten.nl
Molenstraat 21
3752 CG Bunschoten-Spakenburg
Info@meubelproducten.nl
Telefoon: 06-41 901 221

Afwerking:

Voor optimale bescherming raadden wij aan 2 lagen Douglas Beits aan te brengen. Werk in de lengterichting van de houtnerf.

Verwerking op bestaande verf of beits lagen:

1. Bestaande verf of beits lagen verwijderen door af te bijten, schuren of föhnen.
2. Reinigen en ontvetten met Fluxaf Pro-clean of Powerclean.
3. Verweerd en/of ondeugdelijke delen zorgvuldig wegschuren en eventuele houtrot verwijderen.
4. Beschadigingen aan het hout repareren met een geschikt middel.

Afwerking:

Voor optimale bescherming raadden wij aan 2 lagen Douglas Beits aan te brengen. Werk in de lengterichting van de houtnerf.

Rendement: Circa 16 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd: Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden zijn 20°C. Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur

Verkrijgbare hoeveelheden: 1L, 5L & 20L.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl